



AERORUST

Revêtement brillant protecteur antirouille

Pratique	Applicable directement sur tout support rouillé. S'applique sans primaire. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur
Pénétrant	Pénètre rapidement dans la rouille : remarquable mouillage du support.
Durable	Protection longue durée: plus de 1000 h de test de brouillard salin passé avec succès. Résiste aux intempéries, à l'essence et aux émissions diverses. Haute résistance aux différences de température.
Anticorrosion	Utilise la technique VCI, la technologie de pointe des inhibiteurs de corrosion en phase vapeur, développés pour répondre aux exigences extrêmes de l'aéronautique et l'aérospatial.
Brillant	Aspect irréprochable des surfaces peintes. Couleur de très haute brillance.
Ecologique	Sans solvants chlorés.

VCI:

Des particules pré-chargées d'électricité et des résines spéciales contenant des pigments antioxydants se déposent comme un film protecteur sur la rouille. De plus, la présence d'additifs hydrofuges empêche la pénétration d'humidité ou des substances agressives.

S'utilise sur le fer oxydé ou pas, l'acier, le cuivre, le laiton, l'aluminium, sur des anciennes peintures synthétiques, sur le bois, le verre, la pierre.

APPLICATION

Dans tous les cas dégraisser, rincer et sécher le support.

Sur un support rouillé, éliminer la rouille libre à l'aide d'une brosse métallique.

Appliquer de préférence entre 15 et 25°C. Bien agiter l'aérosol avant l'application. Pulvériser à une distance de 25 cm sur le support à protéger.

Effectuer minimum 2 passages croisés.

Après pulvérisation, purger la valve en retournant l'aérosol, en pulvérisant jusqu'à ce que seul le gaz s'échappe. Il est conseillé de poncer légèrement les surfaces métalliques nues et lisses.

Nettoyant avant séchage: Zep Dilu 464.

CARACTERISTIQUES

Temps de séchage à 20 °C et humidité relative de 65 %.

Hors poussière 45/60 min

Recouvrable..... 24 heures

Durcissement complet après une semaine

Pouvoir couvrant 1 à 1,5 m²

Résistance thermique 110°C

Contenu ± 400 ml

Gaz propulseur butane/ propane



Alle Angaben dieser Dokumentation beruhen auf unser Fachwissen, Erfahrungen und Labortesten. Da es viele verschiedene Gebrauchsumstände und nicht vorhersehbare menschliche Faktoren gibt, empfehlen wir, dass unsere Produkte immer, vor der tatsächliche Verwendung, in der Praxis getestet werden.