

**BIOXY L9 (BIOPOWER) RTU**

Solution de nettoyage puissante, spéciale BIOXYCAN

- Efficace : très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Produit respectueux de l'environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Agrément NSF, catégorie A1, enregistrement n° 147350.
- Sans COV : ne contient pas de solvants.
- Non inflammable.
- Dégraisse toutes les pièces mécaniques grasses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.
- Sans attaque sur la plupart des supports.
- Ne laisse pas de résidus sur les pièces.

APPLICATION

BIOPOWER RTU s'utilise pur. Verser de 80 à 100 L de produit dans la fontaine BIOXYCAN. Allumer le chauffage, la température montera jusqu'à 37 °C (± 2 °C). Rajouter une pastille de BIOPOWER TABS (contient 150 milliards de micro-organismes) dans le bain, elles seront responsables du processus de biore-médiation.

Une fois les pièces dans le bac, activez le dégraissage à l'aide du pinceau jusqu'à disparition des salissures. Pour une utilisation en bain, enlevez la plaque inox et trempez les pièces. Ne pas dépasser 30 mn de trem-page. Pour un séchage plus rapide, soufflez les pièces à l'air comprimé.

Une fois terminé, le bain chaud et aéré est chargé de microorganismes, enzymes et huiles. Les bactéries vont dégrader en permanence les huiles, jusqu'à 80 % tous les 7 jours.

Ajouter une pastille supplémentaire de BIOPOWER TABS toutes les 4 à 6 semaines en fonction de la fréquence d'utilisation de votre fontaine.

Ne jamais arrêter le chauffage pour permettre la prolifération bactérienne. Ne jamais ajouter de l'eau, de la javel ou d'autres produits désinfectants au bain.

Effectuez un test de compatibilité avec certains alliages d'aluminium, en particulier ceux contenant du silicium et certains métaux sensibles.

Concernant les alliages sensibles (aluminums : 2024T3, 7075T6 ; magnésium : G-A9 ; cuivre-zinc : CuZn33), ne pas laisser tremper plus de 15 mn, rincer à l'eau (additionnée d'agents anticorrosion si néces-saire) et/ou séchez après dégraissage.

Le magnésium pur (à ne pas confondre avec des alliages) réagit fortement avec l'eau produisant un dégage-ment de dihydrogène. Le nettoyage aqueux est donc proscrit pour ce métal.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide bleue.

Densité : 0,99 environ.

pH : 9 - 9,5.



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.